

Megafil ® 821 R

Strana 1/1

SKUPINA: Nelegované a nízkolegované oceli

METODA: Plněné elektrody pro metodu MAG/MIG/MOG (135, 136, 138, 114)

TYP: Trubičkový drát s rutilovou náplní FCAW / MAG

NORMY: EN ISO 17632-A : T 50 6 1Ni P M 1 H5 / T 46 4 1Ni P C 1 H5
AWS SFA-5.29 : E 81T1-Ni1C-J H4

CERTIFIKACE: TÜV, DB, GLBV, LR, DNV, RINA, ABS, CWB

VÝROBCE: Drahtzug Stein - ITW Welding

MATERIÁLY: Lodní průmysl - A, B, D, AH 32 - EH 46
Konstrukční nelegované oceli < 500 MPa - S185 - S355, A 106 Gr. B, A 333 Gr 6
Tlakové nádoby < 500 MPa - P235GH - P485GH, až A 516, A 537, A 455
Ocel na potrubí < 500 MPa - P235T1/T2 - P485NL2, L210 - L485MB až A 572
Jemnozrnné oceli < 500 MPa - S255-S460QL1
Ocel dle API-norem < 500 MPa - X42 až X70

POUŽITÍ: Ocelové konstrukce, tlakové nádoby, lodářský průmysl, offshore konstrukce, strojní díly a komponenty, potrubní díly a tlakové rozvody, CTOD test, excelentní ovládání svarové lázně, vynikající v polohách, vhodný pro orbitální svařování MAG, pro všechny polohy při svařování do keramické podložky, nízký rozstřík, snadno odstranitelná struska, pro pracovní teploty do -60°C.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

C	Mn	Si	P	S	Ni	Fe
0,05	1,3	0,5	≤0,015	≤0,015	0,8	rest

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Stav	R _{p0.2} [MPa]	R _m [MPa]	A ₅ [%]	Nárazová energie ISO-V [J]	
AW : po svaření	> 500	> 550-690	> 22	-40°C 60	-60°C 47
TZ : 580°C / 60 min	> 500	> 550-690	> 22	-40°C 60	-60°C 47

POLARITA: DC+

PLYN: M21 / C1

POLOHY:



PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednáací číslo	Průměr	Balení
MF821R12	1,2 mm	16 kg / K300
MF821R16	1,6 mm	16 kg / K300