

Zander F - 240 OA

Strana 1/1

SKUPINA:	Návary a renovace
METODA:	Plněné elektrody pro metodu MAG/MIG/MOG (135, 136, 138, 114)
TYP:	Plněná elektroda legovaná Mn pro navařování
NORMY:	EN ISO 14 700 : T Fe 9-250-KNP
JINÉ:	DIN 8555 : MF-7-250-KNP
VÝROBCE:	Zander Schweissttechnik
MATERIÁLY:	Plněný trubičková elektroda s vlastní ochranou pro navařování na části vyrobené z austenitické manganové oceli primárně vystavené rázovému zatížení. Návar mechanicky vytvrditelný za studena. Návarový kov typu Hadfieldovy manganové oceli.
POUŽITÍ:	Těžební a důlní průmysl, těžké stavební a zemědělské stroje, řetězové dopravníky, míchací lopatky, rozmetací kola, cihelny, pancéřování ploch a komponentů s požadavkem na vysokou odolnost vůči abrazi a rázům. Vhodný pro mezivrstvy.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

C	Mn	Si	Cr	Ni	Fe
0,90	12,5	0,40	4,00	0,55	rest.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

TVRDOST:	Po navaření 200-230 HB. Po mechanickém zpevnění 450 HB
POLARITA:	DC +
POLOHY:	  

PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
N240OAF12Z	1,2 mm	15 kg cívka /K300
N240OAF16Z	1,6 mm	15 kg cívka /K300