

Zander Al99,8

Strana 1/1

SKUPINA:	Hliník a jeho slitiny
METODA:	Obalená elektroda pro ruční svařování MMA (111)
TYP:	Obalené elektrody pro ruční svařování MMA
NORMY:	EN ISO 18273 : E Al 1100 AWS A5.3 : E 1100
W.NR.:	3.0286
VÝROBCE:	Zander Schweissttechnik
MATERIÁLY:	Al 98; Al 99; Al 99,5; Al 99,8, 3.0305, 3.0255, 3.0257, 3.0205, 1090 A, 1050 A, 1350 A, 1200,
POUŽITÍ:	Elektroda se speciálním obalem z halových solí svařování čistého hliníku a slitin hliníku legovaného do obsahu 0,5% legur celkem. Svařované materiály předežhřát na 150°C, po svaření opláchnout svar a okolí teplou vodou pro neutralizaci zbytku strusky z halových solí.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Al
99,8

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

R _{p0,2} [MPa]	R _m [MPa]	A ₅ [%]
40	100	≥35

POLARITA: DC+

POLOHY:



PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
Al998E25-3	2,5 mm	5 kg krabička
Al998E32-3	3,2 mm	5 kg krabička